

# **SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Kod CPV 45262311

## **„Betonowanie konstrukcji”**

### **1. Wstęp**

#### **1.1. Przedmiot SST**

*Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynierskiego, przewidzianych do wykonania w ramach budowy Inkubatora Przedsiębiorczości z Infrastrukturą, w miejscowości Cierznie Gm. Debrzno, zlokalizowanego na terenie Zielonego Parku Przemysłowego, na działkach nr : 498/16, 498/1, 498/2, 498/4, 498/10, 498/12, 498/14, 498/16, 498/1 i 498/18 .*

#### **1.2. Zakres stosowania SST**

*Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.*

#### **1.3. Zakres robót objętych SST**

*Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynierskiego. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:*

- ⇒ przygotowaniem mieszanki betonowej,*
- ⇒ wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,*
- ⇒ układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,*
- ⇒ pielęgnacją betonu.*

#### **• FUNDAMENTY**

*Fundamenty wykonać z betonu B 25, W8 oraz stali RB-500 (A-IIIN) na podkładzie z chudego betonu B10 . Ochrona powierzchniowa betonu – Klasa XC2. Otuliny w gruncie na podkładzie betonowym 50 mm, bez podkładu (boczna i górna) 50 mm.*

#### **• ŚCIANY NOŚNE I DZIAŁOWE**

*Budynek „A”*

*Ściany nośne z gazobeton grubości 24 cm należy spiąć wieńcami W-1 25x24 cm, W-2 40x24cm oraz usztywnić słupami żelbetowymi.*

*Budynek „B”*

*Ściany nośne z elementów firmy Silka grubości 24 cm należy spiąć wieńcami W-1 25x24cm oraz W-2 35x24cm usztywnić słupami żelbetowymi.*

#### **• NADPROŻA**

*Budynek „A”*

Inwestor: Miasto i Gmina Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno.

Adres Inwestycji: Gmina Debrzno, Wieś Cierznie, działki numer 498/1, 498/2, 498/4, 498/10, 498/12, 498/14, 498/14, 498/17, 498/18, Strefa Zielonego Parku Przemysłowego w Cierznie.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w ścianach zewnętrznych zaprojektowano wieniec W-1 z betonu B 25 oraz stali A-IIIIN (RB-500).

Budynek „B”

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w ścianach zewnętrznych przyziemia i I piętra zaprojektowano wieniec W-1 oraz nadproża monolityczne NM-1 (25x24 cm); NM-2 (19x22cm).

Nadproża monolityczne wykonać z betonu B 30 oraz stali A-IIIIN (RB-500).

- **WIENCE**

Budynek „A”

Zaprojektowano wieńce monolityczne z betonu B 25 oraz stali A-III N (RB-500) i A-0 (St0S).

Budynek „B”

Zaprojektowano wieńce monolityczne z betonu B 30 oraz stali A-III (N RB-500) oraz A-0 (St0S).

- **SŁUPY**

Budynek „A”

Słupy zaprojektowano jako monolityczne o z betonu B 25 i stali A-IIIIN (RB-500).

Budynek „B”

Słupy zaprojektowano jako monolityczne o z betonu B 30 i stali A-IIIIN (RB-500).

- **PODCIĄGI**

Budynek „B”

Zaprojektowano podciągi żelbetowe z betonu B 30 i stali A-IIIIN (RB-500).

- **STROPY**

Budynek „A”

Pod centralę wentylacyjną zaprojektowano strop Filigran o grubości 20 cm z betonu B 25 i stali A-IIIIN (RB-500).

Budynek „B”

Zaprojektowano strop Filigran o grubości 22 cm z betonu B 30 i stali A-IIIIN (RB-500).

- **SCHODY**

Budynek „B”

Schody płytowe o konstrukcji monolitycznej oparte na ścianie i belce monolitycznej. Konstrukcję wykonać z betonu B 30 oraz stali A-III N (RB-500) i A-0 (St0S).

#### 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w OST zał. 1-1., także podanymi poniżej:

- ⇒ **beton zwykły** – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m<sup>3</sup> wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
- ⇒ **mieszanka betonowa** – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
- ⇒ **zaczyn cementowy** – mieszanka cementu i wody.
- ⇒ **zaprawa** – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
- ⇒ **nasiąkliwość betonu** – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym.
- ⇒ **stopień wodoszczelności** – symbol literowo – liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.
- ⇒ **stopień mrozoodporności** – symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.
- ⇒ **klasa betonu** – symbol literowo – liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną  $R_b^G$  w MPa.

⇒ **wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskani  $R_b^G$**  – wytrzymałość (zapewniona w 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.

### **Ogólne wymagania dotyczące robót**

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST zał. 1-1.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

## **2. Materiały**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST zał. 1-1. Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.

### **2.1. Składniki mieszanki betonowej**

#### **2.1.1. Cement – wymagania i badania**

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:

- ⇒ dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA,
- ⇒ dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA,
- ⇒ dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA.

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:

- ⇒ oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,
- ⇒ sprawdzenie zawartości grudek.

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):

- ⇒ początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut,
- ⇒ koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin.

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:

- ⇒ wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8mm,
- ⇒ wg próby na plackach – normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito

*Inwestor: Miasto i Gmina Debrzno, ul.Traugutta 2, 77-310 Debrzno.*

*Adres Inwestycji: Gmina Debrzno, Wieś Cierznie, działki numer 498/1, 498/2, 498/4, 498/10, 498/12, 498/14, 498/14, 498/17, 498/18, Strefa Zielonego Parku Przemysłowego w Cierznie.*

*o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.*

*Magazynowanie:*

- ⇒ *cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadane na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);*
- ⇒ *cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włączy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).*

*Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.*

*Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależy od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie:*

- ⇒ *10 dni, w przypadku przechowywania do w zadanych składach otwartych,*
- ⇒ *po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.*

*Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.*

### **2.1.2. Kruszywo**

*Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.*

*Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.*

*Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40.*

*W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.*

*Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzeczno- lub kopalnianego uszlachetnionego.*

*Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruszowym piasku powinna się mieścić w granicach:*

- ⇒ *do 0,25mm - 14÷19%,*
- ⇒ *do 0,50mm - 33÷48%,*
- ⇒ *do 1,00mm - 53÷76%.*

*Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:*

- ⇒ *oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,*
- ⇒ *oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-06714.12,*
- ⇒ *oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych,*
- ⇒ *oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.*

*Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez inspektora nadzoru.*

*W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.*

### **2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania**

*Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.*

*Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.*

### **2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu**

*Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:*

- ⇒ *napowietrzającym,*
- ⇒ *uplastyczniającym,*
- ⇒ *przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie.*

*Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:*

- ⇒ *napowietrzająco – uplastyczniających,*
- ⇒ *przyspieszająco – uplastyczniających.*

*Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.*

## **2.2. Beton**

*Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:*

- ⇒ *nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,*
- ⇒ *mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150), badanie wg normy PN-B-06250,*
- ⇒ *wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),*
- ⇒ *wskaźnik wodno – cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.*

*Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.*

*Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości.*

*Zawartość piasku w stosie okruszowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16mm.*

---

*Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:*

- ⇒ z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,
- ⇒ za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.

*Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:*

- ⇒ 400kg/m<sup>3</sup> – dla betonu klas B25 i B30,
- ⇒ 450kg/m<sup>3</sup> – dla betonu klas B35 i wyższych.

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie o dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowo nie niższa niż 10<sup>0</sup>C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 R<sub>b</sub><sup>G</sup>.

*Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczać:*

- ⇒ wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
- ⇒ wartości 3,5÷5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm,
- ⇒ wartości 4,5÷6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.

*Dopuszcza się dwie metody badania:*

- ⇒ metodą Ve-Be,
- ⇒ metodą stożka opadowego.

Różnice pomiędzy złożoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:

- ⇒ ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
- ⇒ ±10mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.

### **3. Sprzęt**

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST zał. 1-1.

*Inwestor: Miasto i Gmina Debrzno, ul.Traugutta 2, 77-310 Debrzno.*

*Adres Inwestycji: Gmina Debrzno, Wieś Cierznie, działki numer 498/1, 498/2, 498/4, 498/10, 498/12, 498/14, 498/14, 498/17, 498/18, Strefa Zielonego Parku Przemysłowego w Cierznie.*

*Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych).*

*Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.*

#### **4. Transport**

*Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST zał. 1-1.*

*Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.*

*Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:*

- ⇒ 90 min. – przy temperaturze +15°C,
- ⇒ 70 min. – przy temperaturze +20°C,
- ⇒ 30 min. – przy temperaturze +30°C.

#### **5. Wykonanie robót**

*Ogólne zasady wykonania robót podano w OST zał. 1-1.*

*Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.*

##### **5.1. Zalecenia ogólne**

*Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez inspektora nadzoru) obejmującej:*

- ⇒ wybór składników betonu,
- ⇒ opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- ⇒ sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- ⇒ sposób transportu mieszanki betonowej,
- ⇒ kolejność i sposób betonowania,
- ⇒ wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
- ⇒ sposób pielęgnacji betonu,
- ⇒ warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- ⇒ zestawienie koniecznych badań.

*Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:*

*Inwestor: Miasto i Gmina Debrzno, ul.Traugutta 2, 77-310 Debrzno.*

*Adres Inwestycji: Gmina Derrzno, Wieś Cierznie, działki numer 498/1, 498/2, 498/4, 498/10, 498/12, 498/14, 498/14, 498/17, 498/18, Strefa Zielonego Parku Przemysłowego w Cierznie.*

- 
- ⇒ *prawidłowość wykonani deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów, itp.,*
  - ⇒ *prawidłowość wykonania zbrojenia,*
  - ⇒ *zgodność rzędnych z projektem,*
  - ⇒ *czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,*
  - ⇒ *przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,*
  - ⇒ *prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,*
  - ⇒ *prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur, itp.),*
  - ⇒ *gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.*

*Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.*

*Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.*

## **5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej**

*Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w SST wymagania.*

*Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:*

- ⇒ *±2% - przy dozowaniu cementu i wody,*
- ⇒ *±3% - przy dozowaniu kruszywa.*

*Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.*

*Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.*

*Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.*

*Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.*

*Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.*

*Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsykowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsykowego teleskopowego (do wysokości 8,0m).*

*Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:*

- ⇒ *w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgnębnymi,*
- ⇒ *przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,*



Inwestor: Miasto i Gmina Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno.

Adres Inwestycji: Gmina Debrzno, Wieś Cierznie, działki numer 498/1, 498/2, 498/4, 498/10, 498/12, 498/14, 498/14, 498/17, 498/18, Strefa Zielonego Parku Przemysłowego w Cierznie.

⇒ przy betonowaniu oczepów, gzymsów, sporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:

- ⇒ wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
- ⇒ podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
- ⇒ podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość  $5 \div 8$  cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie  $20 \div 30$  s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,
- ⇒ kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o  $1,4R$ , gdzie  $R$  jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi  $0,3 \div 0,5$  m,
- ⇒ belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,
- ⇒ czas zagęszczenia wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,
- ⇒ zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstały martwe pola.

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerywania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruszków betonu oraz warstwy szkliska cementowego oraz zwilżenie wodą.

Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż  $20^{\circ}\text{C}$ , czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

### **5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu**

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus  $5^{\circ}\text{C}$ , zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

*Inwestor: Miasto i Gmina Debrzno, ul.Traugutta 2, 77-310 Debrzno.*

*Adres Inwestycji: Gmina Derrzno, Wieś Cierznie, działki numer 498/1, 498/2, 498/4, 498/10, 498/12, 498/14, 498/14, 498/17, 498/18, Strefa Zielonego Parku Przemysłowego w Cierznie.*

*W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do  $-5^{\circ}\text{C}$ , jednak wymaga to zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienie temperatury mieszanki betonowej  $+20^{\circ}\text{C}$  w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż  $35^{\circ}\text{C}$ .*

*Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.*

#### **5.4. Pielęgnacja betonu**

*Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.*

*Przy temperaturze otoczenia wyższej niż  $+5^{\circ}\text{C}$  należy nie później niż po 12 godz. Od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).*

*Przy temperaturze otoczenia  $+15^{\circ}\text{C}$  i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a następne dni co najmniej 3 razy na dobę.*

*Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.*

*W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa.*

#### **5.5. Wykańczanie powierzchni betonu**

*Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:*

- ⇒ wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przetłomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,*
- ⇒ pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,*
- ⇒ równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.*

*Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.*

*Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.*

#### **5.6. Deskowania**

*Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonywać wg projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno – wytrzymałościowych.*

*Projekt opracuje wykonawca w ramach ceny umownej i uzgadnia z projektantem.*

*Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:*

- ⇒ szybkość betonowania,*
- ⇒ sposób zgęszczania,*

---

⇒ obciążenie pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

- ⇒ zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- ⇒ zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
- ⇒ zapewniać odpowiednią szczelność,
- ⇒ zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
- ⇒ wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32mm.

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelniać taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonywać wg wymagań dokumentacji projektowej.

## **6. Kontrola jakości robót**

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST zał. 1-1.

### **6.1. Badania kontrolne betonu**

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niż:

- ⇒ 1 próbka na 100 zarobów,
- ⇒ 1 próbka na 50m<sup>3</sup> betonu,
- ⇒ 3 próbki na dobę,
- ⇒ 6 próbek na partię betonu.

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.

Jeżeli próbki pobrane i badane jw. wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90dni.

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni.

Inwestor: Miasto i Gmina Debrzno, ul.Traugutta 2, 77-310 Debrzno.

Adres Inwestycji: Gmina Debrzno, Wieś Cierznie, działki numer 498/1, 498/2, 498/4, 498/10, 498/12, 498/14, 498/14, 498/17, 498/18, Strefa Zielonego Parku Przemysłowego w Cierznie.

*Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250.*

*Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.*

*Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.*

*Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.*

*Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.*

*Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.*

*Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100mm.*

*Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.*

*Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.*

*Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.*

*Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą SST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.*

*Badania powinny obejmować:*

- ⇒ badanie składników betonu,
- ⇒ badanie mieszanki betonowej,
- ⇒ badanie betonu.

**Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250:**

	Rodzaj badania	Metoda badania wg	Termin lub częstość badania
Badania składników betonu	I. badanie cementu		Bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej partii
	- czasu wiązania	PN-EN 196-3	
	- stałości objętości	jw.	
	- obecności grudek	PN-EN 196-6	
	- wytrzymałości	PN-EN 196-1	

Inwestor: Miasto i Gmina Debrzno, ul.Traugutta 2, 77-310 Debrzno.

Adres Inwestycji: Gmina Derrzno, Wieś Cierznie, działki numer 498/1, 498/2, 498/4, 498/10, 498/12, 498/14, 498/14, 498/17, 498/18, Strefa Zielonego Parku Przemysłowego w Cierznie.

Jw.	2. badania kruszywa		Jw.
	- składu ziarnowego	PN-EN 933-1	
	- kształtu ziaren	PN-EN 933-3	
	- zawartości pyłów	PN-EN 933-9	
	- zawartości zanieczyszczeń	PN-B-06714/12	
	- wilgotności	PN-EN 1097-6	
Jw.	3. badanie wody	PN-B-32250	Przy rozpoczęciu robót i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia
Jw.	4. badanie dodatków i domieszek	PN-B-06240 i Aprobata Techniczna	
Badanie mieszanki betonowej	urabialność	PN-B-06250	Przy rozpoczęciu robót
Jw.	konsystencja	Jw.	Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmianę roboczą
Jw.	zawartość powietrza	Jw.	Jw.
Badanie betonu	1. wytrzymałość na ściskanie na próbkach	Jw.	Po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej partii betonu
Jw.	2. wytrzymałość na ściskanie – badania nieniszczące	PN-B-06261 PN-B-06262	W przypadkach technicznie uzasadnionych
Jw.	3. nasiąkliwość	PN-B-06250	Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m <sup>3</sup> betonu
Jw.	4. mrozoodporność	Jw.	Jw.
Jw.	5. przepuszczalność wody	Jw.	Jw.

## 6.2. Tolerancja wykonania

### 6.2.1. Wymagania ogólne

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem:

- ⇒ zmian wartości odchyłeń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
- ⇒ innych typów odchyłeń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,
- ⇒ specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyłeń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.

### 6.2.2. System odniesienia

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

---

*Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.*

### **6.2.3. Fundamenty (ławy – stopy)**

*Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż:*

⇒ ±10mm przy klasie tolerancji N1,

⇒ ±5mm przy klasie tolerancji N2.

*Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być większe niż:*

⇒ ±20mm przy klasie tolerancji N1,

⇒ ±15mm przy klasie tolerancji N2.

### **6.2.4. Słupy i ściany**

*Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:*

⇒ ±10mm przy klasie tolerancji N1,

⇒ ±5mm przy klasie tolerancji N2.

*Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:*

⇒ ±15mm przy klasie tolerancji N1,

⇒ ±10mm przy klasie tolerancji N2.

*Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie powinno być większe niż:*

⇒ ±20mm przy  $L \leq 30m$ ,

⇒ ±0,25 (L+50) przy  $30m < L < 250m$ ,

⇒ ±0,10 (L+500) przy  $L \geq 500m$ .

*Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż:*

⇒ ±h/300 przy klasie tolerancji N1,

⇒ ±h/400 przy klasie tolerancji N2.

*Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być większe niż:*

⇒ ±10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

⇒ ±5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

*Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokości  $\sum h$ , w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż:*

*Inwestor: Miasto i Gmina Debrzno, ul.Traugutta 2, 77-310 Debrzno.*

*Adres Inwestycji: Gmina Derrzno, Wieś Cierznie, działki numer 498/1, 498/2, 498/4, 498/10, 498/12, 498/14, 498/14, 498/17, 498/18, Strefa Zielonego Parku Przemysłowego w Cierznie.*

---

⇒ przy klasie tolerancji N1,

⇒ przy klasie tolerancji N2.

#### **6.2.5. Belki i płyty**

*Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż:*

⇒  $\pm 10\text{mm}$  przy klasie tolerancji N1,

⇒  $\pm 5\text{mm}$  przy klasie tolerancji N2.

*Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości  $L$  nie powinno być większe niż:*

⇒  $\pm L/300$  lub  $15\text{mm}$  przy klasie tolerancji N1,

⇒  $\pm L/500$  lub  $10\text{mm}$  przy klasie tolerancji N2.

*Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:*



*Inwestor: Miasto i Gmina Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno.*

*Adres Inwestycji: Gmina Debrzno, Wieś Cierznie, działki numer 498/1, 498/2, 498/4, 498/10, 498/12, 498/14, 498/14, 498/17, 498/18, Strefa Zielonego Parku Przemysłowego w Cierznie.*

---

⇒ ±15mm przy klasie tolerancji N1,

⇒ ±10mm przy klasie tolerancji N2.

*Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:*

⇒ ±10mm przy klasie tolerancji N1,

⇒ ±5mm przy klasie tolerancji N2.

*Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:*

⇒ ±15mm przy klasie tolerancji N1,

⇒ ±10mm przy klasie tolerancji N2.

*Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe niż:*

⇒ ±15mm przy klasie tolerancji N1,

⇒ ±10mm przy klasie tolerancji N2.

*Dopuszczalne odchylenia poziomu  $H_i$  stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno być większe niż:*

⇒ ±20mm przy  $H_i \leq 20m$ ,

⇒ ±0,5 ( $H_i+20$ ) przy  $20m < H_i < 100m$ ,

⇒ ±0,2 ( $H_i+200$ ) przy  $H_i > 100m$ .

#### **6.2.6. Przekroje**

*Dopuszczalne odchylenie wymiaru  $l_i$  przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:*

⇒ ±0,04  $l_i$  lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

⇒ ±0,02  $l_i$  lub 5mm przy klasie tolerancji N2.

*Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:*

⇒ ±0,04  $l_i$  lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

⇒ ±0,02  $l_i$  lub 5mm przy klasie tolerancji N2.

*Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:*

⇒ -10mm przy klasie tolerancji N1,

⇒ -5mm przy klasie tolerancji N2.

#### **6.2.7. Powierzchnie i krawędzie**

*Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny być większe niż:*

⇒ 7mm przy klasie tolerancji N1,

⇒ 5mm przy klasie tolerancji N2.

*Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny być większe niż:*

⇒ 15mm przy klasie tolerancji N1,

---

⇒ 10mm przy klasie tolerancji N2.

*Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny być większe niż:*

⇒ 5mm przy klasie tolerancji N1,

⇒ 2mm przy klasie tolerancji N2.

*Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny być większe niż:*

⇒ 6mm przy klasie tolerancji N1,

⇒ 4mm przy klasie tolerancji N2.

*Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:*

⇒  $L/100 \leq 20\text{mm}$  przy klasie tolerancji N1,

⇒  $L/200 \leq 10\text{mm}$  przy klasie tolerancji N2.

*Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno być większe niż:*

⇒ 4mm przy klasie tolerancji N1,

⇒ 2mm przy klasie tolerancji N2.

#### **6.2.8. Otwory i wkładki**

*Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:*

⇒  $\pm 10\text{mm}$  przy klasie tolerancji N1,

⇒  $\pm 5\text{mm}$  przy klasie tolerancji N2.

### **(b) 7. Obmiar robót**

*Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST zał. 1-1.*

#### **7.1. Jednostka obmiarowa**

*Jednostką obmiarową jest 1 m<sup>3</sup> konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowe przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6cm<sup>2</sup>.*

### **(c) 8. Odbiór robót**

*Ogólne zasady odbioru robót podano w OST zał. 1-1.*

#### **8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST**

*Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru.*

#### **8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu**

*Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:*

⇒ pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST,

⇒ inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez inspektora nadzoru.

### **8.3. Odbiór końcowy**

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

## **9. Podstawa płatności**

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST zał. 1-1.

### **9.1. Cena jednostkowa**

Cena jednostkowa obejmuje:

- ⇒ zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- ⇒ wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
- ⇒ oczyszczenie deskowania,
- ⇒ przygotowanie i transport mieszanki,
- ⇒ ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,
- ⇒ wykonanie przerw dylatacyjnych,
- ⇒ wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur, itp.,
- ⇒ rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,
- ⇒ oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów rozbiórkowych,
- ⇒ wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

## **10. Przepisy związane**

### **10.1. Normy**

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.

---

PN-EN 480-5	<i>Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.</i>
PN-EN 480-6	<i>Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.</i>
PN-EN 480-8	<i>Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji.</i>
PN-EN 480-10	<i>Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie.</i>
PN-EN 480-12	<i>Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach.</i>
PN-B-06250	<i>Beton zwykły.</i>
PN-B-06251	<i>Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.</i>
PN-B-06261	<i>Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.</i>
PN-B-06262	<i>Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.</i>
PN-B-14501	<i>Zaprawy budowlane zwykłe.</i>
PN-B-06712	<i>Kruszywa mineralne do betonu.</i>
PN-B-06714/00	<i>Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.</i>
PN-B-06714/10	<i>Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.</i>
PN-B-06714/12	<i>Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.</i>
PN-B-06714/13	<i>Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.</i>
PN-EN 933-1	<i>Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.</i>
PN-EN 933-4	<i>Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu.</i>
PN-EN 1097-6	<i>Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.</i>
PN-B-06714/34	<i>Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.</i>
PN-B-32250	<i>Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.</i>
PN-B-04500	<i>Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.</i>
PN-C-04541	<i>Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.</i>
PN-C-04554/02	<i>Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 mval/dm<sup>3</sup> metodą wersenianową.</i>
PN-C-04566/02	<i>Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoowym.</i>
PN-C-04566/03	<i>Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.</i>
PN-C-04600/00	<i>Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną.</i>
PN-C-04628/02	<i>Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem.</i>
PN-D-96000	<i>Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.</i>
PN-D-96002	<i>Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.</i>
PN-D-95017	<i>Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.</i>
PN-N-02251	<i>Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.</i>
PN-N-02211	<i>Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.</i>

*Inwestor: Miasto i Gmina Debrzno, ul.Traugutta 2, 77-310 Debrzno.*

*Adres Inwestycji: Gmina Derrzno, Wieś Cierznie, działki numer 498/1, 498/2, 498/4, 498/10, 498/12, 498/14, 498/14, 498/17, 498/18, Strefa Zielonego Parku Przemysłowego w Cierznie.*

---

<i>PN-M-47900.00</i>	<i>Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.</i>
<i>PN-M-47900.01</i>	<i>Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.</i>
<i>PN-M-47900.02</i>	<i>Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania.</i>
<i>PN-M-47900.03</i>	<i>Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.</i>
<i>PN-B-03163-1</i>	<i>Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.</i>
<i>PN-B-03163-2</i>	<i>Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.</i>
<i>PN-B-03163-3</i>	<i>Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.</i>
<i>PN-ISO-9000</i>	<i>(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości.</i>

## **10.2. Inne**

*Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:*

- ⇒ 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych*
- ⇒ 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych.*
- ⇒ Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.*